



**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЗНАНИИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
В СИСТЕМЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ РОССТРОЙКАЧЕСТВО № РСК RU.ИЛ.0018
Срок действия «02» марта 2023 г. по «01» марта 2026 г.**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 332 от 06.10.2025 г.**

1. **Наименование заказчика:** ООО «Карьер Максимка»
2. **Наименование продукции, её характеристика, обозначение:** грунт природный (песок).
3. **Дата поступления пробы:** 04.10.2025 г., проба отобрана и предоставлена заказчиком
4. **Цель испытаний:** определение: зернового состава, модуля крупности, насыпной плотности, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках.
5. **Место проведения испытаний:** лаборатория ООО «Центр Экспертизы»
6. **Климатические условия при проведении испытаний:** температура воздуха $t=24$ °С, относительная влажность воздуха 65%
7. **Нормативная документация, используемая при испытаниях:** ГОСТ 32824-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования», ГОСТ 32721-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение насыпной плотности и пустотности», ГОСТ 32725-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц», ГОСТ 32726-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глины в комках», ГОСТ 32727-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности», ГОСТ 32768-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение влажности»
8. **Результаты испытаний:**

Табл.1

Наименование остатка	Остатки, % по массе, на ситах					Количество песка в поддоне, % по массе
	2	1	0,5	0,25	0,125	
частный	1,6	6,6	12,8	32,6	42,1	4,3
полный	1,6	8,2	21,0	53,6	95,7	100,0

Табл.2

№ п/п	Виды определений	Показатели		
		факт	ГОСТ 32824-2014	НД на метод испытаний
1	Содержание зерен крупностью св. 8 мм, % по массе	0,0	не более 0,5	ГОСТ 32727-2014
2	Содержание зерен крупностью св. 4 мм, % по массе	0,3	не более 5	
3	Содержание зерен крупностью менее 0,125 мм, % по массе	4,3	не более 7	
4	Полный остаток на сите № 0,5 мм, % по массе	21,0	от 20 до 40	
5	Модуль крупности	1,8	Св.0 ÷ до 3,3 включ	
6	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	1,6	не более 3	ГОСТ 32725-2014
7	Содержание глины в комках, % по массе	0,0	не более 0,35	ГОСТ 32726-2014
8	Насыпная плотность в сухом состоянии, г/см ³	1,39	не нормируется	ГОСТ 32721-2014
9	Группа песка	мелкий	Очень тонкий ÷ повышенной крупности	
10	Класс песка	I	I, II	

Примечание: 1. Результаты испытаний распространяются только на испытанную пробу.

9. Перечень использованного испытательного оборудования и средств измерений:

Табл.3

№ п/п	Наименование, тип, регистрационный номер	Значения точностных характеристик	Предел измерений	Дата очередной аттестации, поверка, калибровка
1	Весы электронные лабораторные Shinko Denshi AJ-6200CE № BL101243002	0,01 г	0-6,2 кг	Сертификат о поверке № С-ЕЕД/15-11-2024/388617858 до 14.11.2025г.
2	Набор сит по ГОСТ 32824-2014	-	-	Сертификат о калибровке № КСВ/0001-1809/25-1 до 17.09.2026 г.
3	Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ №021902361	-	до 350 °С	Аттестат № А/004-2101/25 до 20.01.2026г.
4	Сосуды мерные металлические	-	1л, 2л, 5 л, 10 л	Протокол периодической аттестации №11-05/23 до 05.12.2024 г.
5	Лупа ЛИ-3-10х №2	-	-	Свидетельство о поверке № С-АКЗ/10-01-2025/401319611 до 09.01.2026

10. **Заключение:** Проба песка по испытанным показателям соответствует требованиям ГОСТ 32824-2014. Группа песка – мелкий, класс I. Область применения в соответствии с НД.

Директор

Инженер лаборатории



К.П. Пономарев

Г.Г. Воеводин